

Fiche Technique

Version N° JCH1.1 du 01/03/2015

Merci de consulter la mise à jour la plus récente sur www.replik.fr



Bétons Esthétiques Hautes Performances
pour la Voirie Urbaine

Site de fabrication et coordonnées

Usine JONCHERE
2, Faubourg d'Orléans
45340 BOISCOMMUN
T/ 02.38.33.72.71 contact@replik.fr

Dénomination

BANDE PAVEE
100 X 10
ASPECT PIERRE FLAMMEE

Unité de vente (U)

ML / 1 rang largeur 10cm
équivalence :
10 ML / 1M²

Spécificités géométriques

dimensions (cm)
longueur : 100
largeur : 10
10 empreintes de pavés 10x10
épaisseur (cm) : 10
poids (kg/U) : 22,5
condition^t (U/pal) : 50
(palette perdue 110x90)

Spécificités mécaniques

rupture par fendage (Mpa) : 3.6
rupture par compression (Mpa) : 50
(éprouvette 16x32)
absorption d'eau : < 6%
gel/dégel : 0.121 kg/m²
glissance : moyenne mini 62
(*) valeur indicative obtenue sur produit de la gamme équivalent

Cadre Normatif

NF - EN - 1340

Classe de Trafic ou Appellation

classe S



Descriptif cahier des charges CCTP / Prescription

« Les bordures préconisées seront fabriquées en béton moulé & vibré hautes performances selon le procédé Replik® de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés. Elles auront les caractéristiques suivantes :

- couleur : [à définir]
- aspect PIERRE FLAMMEE
- dimensions : [Cf spécificités géom.]
- épaisseur : [Cf spécificités géom.]
- spécificités mécaniques : [Cf spéc. méca.]
- Classe de trafic : [Cf Classe Trafic] »

Option :
- Traitement de surface de type minéralisant

Conseils de mise en oeuvre

Les indications fournies par le fascicule 31 du CCTG prévalent.

- La mise en oeuvre s'effectue entre +5°C et +30°C sur un support sain et un fond de fouille compacté.
- Le massif de béton sera d'au moins 10cm d'épaisseur et de type C 16/20 (Norme NF EN 206-1). Il sera frais et sa largeur sera celle de la bordure augmentée de 10cm.
- Grâce au même béton, les bordures seront calées par un solin continu d'au moins la moitié de la hauteur de la bordure.
- Lors de la pose, panachez les produits de couleurs, de nuances différentes issus de conditionnements différents.
- Des joints sont délimités visuellement sur la bande pavée, il n'est pas nécessaire de les remplir
- Entre les bandes, la largeur du joint est délimité automatiquement par une encoche de la même largeur que les autres joints entre les pavés sur la bordure.
- La section des joints creux est de 0,2 x 0,2 cm.
- En cas de béton désactivé ou d'enrobé à côté, il est nécessaire de prendre toutes les précautions de protection et d'éviter le cylindrage.

Assurance & garantie

R.C. Professionnelle

Nuancier & aspect de surface (ech 1.1)



Couleurs données à titre indicatif.

Demandez la palette échantillon Replik spécialement conçue pour vous aider dans vos choix. Nos commerciaux sont également à votre disposition.

Patine & entretien

- Tous les produits de la gamme Replik sont conçus dans le respect des plus beaux aspects de surface que la nature ou la main de l'homme nous ont légués. Les couleurs d'origine sont très stables par rapport aux autres surfaces en béton plus «ouvertes». Dès lors, un entretien minimum en résulte, la patine du temps opérant naturellement.

- L'application d'un minéralisant facilitera toute intervention de nettoyage et prolongera la durée de vie de l'aspect de surface d'origine. Nous déconseillons formellement l'emploi de nettoyeur haute pression ou de produits acides sous peine d'altérations irréversibles. Les sels de déverglage devront être utilisés en quantité raisonnable, sans résidus stagnants en excès.



Usine JONCHERE
2, Faubourg d'Orléans
45340 BOISCOMMUN
T/ 02.38.33.72.71 contact@replik.fr



BANDE PAVEE
100 X 10
ASPECT PIERRE FLAMMEE