

# Fiche Technique

Version N° JCH1.1 du 01/03/2015

Merci de consulter la mise à jour la plus récente sur [www.replik.fr](http://www.replik.fr)

**replik**<sup>®</sup>

Bétons Esthétiques Hautes Performances  
pour la Voirie Urbaine

## Site de fabrication et coordonnées

Usine JONCHERE  
2, Faubourg d'Orléans  
45340 BOISCOMMUN  
T/ 02.38.33.72.71 [contact@replik.fr](mailto:contact@replik.fr)

## Dénomination

CANIVEAU CS1  
ASPECT VIEILLE PIERRE

## Unité de vente (U)

ML / 20 cm de large

## Spécificités géométriques

dimensions (cm)

longueur : 100

largeur : 20

épaisseur : 11,5 / 9,5

poinds (kg/U) : 52

condition<sup>t</sup> (U/pal) : 24

(palette perdue 110x90)

## Spécificités mécaniques

rupture par fendage (Mpa) : 4.7

rupture par

compression (Mpa) : 50

(éprouvette 16x32)

absorption d'eau : < 6%

gel/dégel : 0.011 kg/m<sup>2</sup>

glissance : moyenne mini 48


(\*) valeur indicative obtenue sur produit de la gamme équivalent

## Cadre Normatif

NF - EN - 1340

## Classe de Trafic ou Appellation

Classe S



## Descriptif cahier des charges CCTP / Prescription

« Les caniveaux préconisés seront fabriqués en béton moulé & vibré hautes performances selon le procédé Replik<sup>®</sup> de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- couleur : [à définir]
- aspect VIEILLE PIERRE
- dimensions : [Cf spécificités géom.]
- section : [Cf spécificités géom.]
- spécificités mécaniques : [Cf spéc. méca.]
- Classe de trafic : [Cf Classe Trafic] »

Option :

- Traitement de surface de type minéralisant à appliquer après la pose et avant les joints

## Conseils de mise en oeuvre

Les indications fournies par le fascicule 31 du CCTG prévalent.

- La mise en oeuvre s'effectue entre +5°C et +30°C sur un support sain et un fond de fouille compacté.

- Le massif de béton sera d'au moins 10cm d'épaisseur et de type C 16/20 (Norme NF EN 206-1). Il sera frais et sa largeur sera celle du caniveau augmentée de 10cm devant et derrière le caniveau.

- Grâce au même béton, les caniveaux seront calées à l'arrière par un solin continu.

- Lors de la pose, panachez les produits de couleurs, de nuances différentes issus de conditionnements différents.

- Des joints sont réalisés entre les caniveaux au mortier de couleur assortie ou gris clair au plus tôt 24h après la pose.

- La largeur des joints est de 1cm.

- Le dosage du mortier de joint ne doit pas excéder 250kg/m<sup>3</sup> sans être <200kg/m<sup>3</sup>.


- Aussitôt après la réalisation des joints, le revêtement doit être nettoyé afin d'éviter tout voile ou dépôt sur la surface.

- Des joints de dilatation (vide de 1cm) seront ménagés tous les 10ml.

## Assurance & garantie

R.C. Professionnelle

## Nuancier & aspect de surface (ech 1.1)



Aspect de surface  
« Vieille Pierre »  
Calcaire blanc

Calcaire beige

Calcaire brun

Gris

### Couleurs données à titre indicatif.

Demandez la palette échantillon Replik spécialement conçue pour vous aider dans vos choix.

Nos commerciaux sont également à votre disposition.

## Patine & entretien

- Tous les produits de la gamme Replik sont conçus dans le respect des plus beaux aspects de surface que la nature ou la main de l'homme nous ont légués.

Les couleurs d'origine sont très stables par rapport aux autres surfaces en béton plus «ouvertes».

Dès lors, un entretien minimum en résulte, la patine du temps opérant naturellement.

- L'application d'un minéralisant facilitera toute intervention de nettoyage et prolongera la durée de vie de l'aspect de surface d'origine.

Nous déconseillons formellement l'emploi de nettoyeur haute pression ou de produits acides sous peine d'altérations irréversibles

Les sels de déverglacage devront être utilisés en quantité raisonnable, sans résidus stagnants en excès.



Usine JONCHERE  
2, Faubourg d'Orléans  
45340 BOISCOMMUN  
T/ 02.38.33.72.71 [contact@replik.fr](mailto:contact@replik.fr)



CANIVEAU CS1  
ASPECT VIEILLE PIERRE